

(5) 耐候性

標示板に用いられる反射シートの耐候性をまとめたものを表1-3-15に示す。

表1-3-15：反射シートの耐候性

種 類	耐 候 性
封入レンズ型 封入プリズム型	5年間曝露後、反射性能は初期規格の80%以上を維持し、色は色度座標内にあること。
カプセルレンズ型 カプセルプリズム型	10年間曝露後、反射性能は初期規格の80%以上を維持し、色は色度座標内にあること。
広角プリズム型	12年間曝露後、反射性能は初期規格の50%以上を維持し、色は色度座標内にあること。

※反射シートの耐候性の試験方法は、JIS Z 9117：2011の試験方法による。

試験方法を追記しています。